فلتر ذو فتحات دقيقة مغطى بشبكة من نسيج هندسي

يمكن تغطية الفلاتر ذات الفتحات الدقيقة بنسيج هندسي لاستخدامها في المجالات المتخصصة مثل أعمال الصرف، غيرها ...
وتكون الشبكة المستخدمة من TNT (قماش غير منسوج) مصنوع من البولي بروبلين بخيط مستمر ذو قابلية ممتازة لنفاذ السوائل يسمح بمرور الماء ويحجب جميع الجزيئات الدقيقة والرواسب في الخارج. وهو يعمل لأقصى درجة على الحماية من نفاذ الرواسب في التربة الطفلة والطينية، كما يمنع حدوث انسداد أو امتصاص. تم حياكة شبكة النسيج الهندسي بخيوط مزدوجة متقاطعة وموضوعة حول الفلتر بطريقة ملتحمة بحيث تتجنب العرقلة أو الالتفاف أثناء مرحلة وضع الأنبوب.

مجموعة المنتجات:

القطر: من ٦٠ مم إلى ١٢٥ مم، وأقطار أخرى حسب الطلب.

الطول: ٦/٣ متر

الوصلات: مقلوظة موجب/سالب بطرف متسع، ومقلوظة على السُمك

خصائص مادة TNT ١٥٠جم/م٢ *

الوصف: شبكة هندسية غير منسوجة من البولي بروبلين عالي الكثافة، أبيض اللون، يتم تثبيتها ميكانيكياً بدون استخدام أي لحام أو لاصق كيميائي.

مقاومة السحب التحمل EN ISO ١٠٣١٩	Tmax	كيلو نيوتن / متر	MD ٩,٠٠ ٢,٧٠ -	CMD ١٠,٠٠ ٣,٠٠ -
مقاومة الثقب الثابت CBR التحمل EN ISO ١٢٢٣٦	Fp	كيلو نيوتن	١,٣٠ ٠,٢٦ -	
مقاومة الثقب الديناميكي التحمل EN ٩١٨	Dc	عدد كتلي	٢٣ ٤,٦٠ +	
سعة الصرف التحمل EN ISO ١٢٩٥٨	qp	لتر /ثانية/متر	١,٨٤ × ١٠ $^{-٣}$ ± ٠,٥٥ × ١٠ $^{-٣}$	
القابلية الطبيعية لنفاذ السوائل في السطح التحمل EN ISO ١١٠٥٨	qN	لتر /متر مربع / ثانية	٧٠ ٢٠ -	
فتحة المسام التحمل EN ISO ١٢٩٥٦	O٩٠	مكرومتر	٦٥,٠٠ ± ٢٠,٠٠	
مقاومة الظروف المناخية التحمل EN ISO ١٢٢٢٤		يتم تغطيتها خلال ١٤ يوم من التركيب		
المقاومة الهيدرولوجية التحمل EN ISO ١٢٤٤٧		يمكنها البقاء بحد أدنى ٢٥ عام في تربة طبيعية يتراوح معادل حموضتها بين ٤ و ٩ وفي درجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية.		

* تتوفر أنواع أخرى من TNT ، سيتم توضيح مواصفات نوع واحد فقط نظرا للمساحة المحدودة

PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA PANCERA
Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l. Tubi e Filtri s.r.l.